



مقاله حاضر خلاصه‌ای از بخش مطالعاتی پروژه بازیابی و بررسی فرمولبندی و ساخت فیلمهای رادیولوژی است که در مرکز تحقیقات و توسعه علوم و تکنولوژی مواد پلیمری در دست اجرا است، که اهداف زیر در این پروژه دنبال می‌گردد.

- استفاده مجدد از فیلمهای رادیولوژی مستعمل موجود پس از حذف مواد حساس قبلی و حساس نمودن مجدد.
- خرد کردن فیلمهای مستعمل پس از حذف مواد حساس و تهیه مجدد فیلم بصورت رول و حساس نمودن برای استفاده مجدد.
- بررسی در مورد فرمولبندی و تکنولوژی ساخت فیلمهای رادیولوژی از مواد اولیه.

به طور کلی فیلمهای رادیولوژی از دو قسمت عمده به نامهای پایه و مواد حساس تشکیل یافته‌اند که طی دو مقاله، مروری بر این دو قسمت خواهد شد. موضوع مورد بحث در این مقاله پایه فیلمهای رادیولوژی است که در حال حاضر عمدتاً از پلی اتیلن ترفتالات یا به عبارت دیگر اکسی اتیلن اکسی ترفتالویل ساخته می‌شوند. در ضمن مطالبی درباره فرمولبندی پایه این گونه فیلمها، میزان مصرف و تولید، خواص فیزیکی و شیمیایی وسایر کاربردهای پلی اتیلن ترفتالات و همچنین فرایند ساخت آن ارائه می‌شود.

واژه‌های کلیدی: پایه فیلمهای رادیولوژی - پلی اتیلن ترفتالات.

Key Words:
Radiology films, Base of radiology films, Poly(ethylene terephthalate).

فیلمهای رادیولوژی از دو قسمت عمده به نامهای پایه (base) و مواد حساس تشکیل یافته‌اند که در این بخش فقط قسمت پایه مورد بحث قرار گرفته است.

جنس پایه (base) فیلم بر اساس پارامترهایی چون پایداری ابعادی، قابلیت عبوردهی آب به میزان کم، انعطاف‌پذیری، آزادی از بی‌قاعدگی سطحی (freedom from surface irregularities)، تراکم، قیمت و ایمنی انتخاب می‌گردد.

در تکنولوژی تهیه فیلم رادیولوژی سه نوع پایه (base) به منظور نگهداری مواد حساس در برابر اشعه ایکس وجود دارد که عبارتند از: شیشه، کاغذ، پلاستیک.

امروزه از فیلمهای پلاستیکی شفاف برای این منظور استفاده می‌شود. اولین پایه پلاستیکی از جنس نیترات سلولز بوده که به دلیل آتش گیر بودن و ناپایداری آن از نظر شیمیایی دیگر مصرف نمی‌شود. برای بهبود فیلمهای رادیولوژی از استرهای سلولز پلی اتیلن ترفتالات به عنوان پایه استفاده می‌شود. که این مواد علاوه بر موارد ایمنی از استحکام و

پایداری ابعادی و شیمیایی خوبی برخوردارند [1]

فیلمهای پلی اتیلن ترفتالات شفافیت، پایداری ابعادی عالی (به میزان خیلی کم با تغییرات دما و رطوبت تغییر ابعاد می‌دهند)، تورم بسیار کم (کمتر از ۰.۰۶٪ به طور خطی) و استحکام بالایی دارند. این خصوصیات خود تاییدی بر استفاده از فیلمهای پلی اتیلن ترفتالات به عنوان پایه فیلم رادیولوژی در ماشینهای خودکار و سریع فرایند فیلمهای اشعه ایکس است. [2]

به منظور آشنایی با میزان واردات فیلمهای رادیولوژی در سالهای اخیر، به عنوان نمونه، میزان واردات این کالا در سالهای ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ در جدول ۱ آمده است.

جدول ۱- میزان واردات فیلمهای رادیولوژی در سالهای ۱۳۶۳، ۱۳۶۴*

سال	کیلوگرم
۱۳۶۳	۲۹۸۰۲۱
۱۳۶۴	۳۸۱۰۲۲

به طور کلی، طبق آمار به دست آمده از وزارت بهداشت و درمان در سالهای اخیر (سال ۶۵ و ۶۶) در حدود ۲۰ میلیون برگ فیلم رادیولوژی در اندازه‌های مختلف جهت امور پزشکی وارد شده است که اگر فیلمهای رادیولوژی صنعتی نیز به این تعداد اضافه شوند، رقم قابل توجهی خواهد شد و ارزش زیادی را به خود اختصاص خواهد داد.

تولید پلی اتیلن ترفتالات و کاربردهای آن

پلی اتیلن ترفتالات محصول واکنش تراکمی اتیلن گلیکول با دی

متیل ترفتالات (DMF) یا ترفتالیک اسید (TPA) است و واحد تکراری آن $(CH_2)_n$ می‌باشد. ترفتالیک اسید محصول اکسایش پارازایلن است و واکنش TPA با متانول DMT ایجاد می‌کند. از طرف دیگر اتیلن گلیکول از واکنش بین اتیلن اکسید و آب به دست می‌آید. پلی اتیلن ترفتالات تولید شده به وسیله TPA و اتیلن گلیکول نسبت به پلی اتیلن ترفتالات حاصل از واکنش تبادل استری بین DMT و اتیلن گلیکول، حاوی دی اتیلن گلیکول (DEG) بیشتر است. DEG محصول یک واکنش تشکیل اثر داخل مولکولی بین گروههای استر B-هیدروکسی اتیل (B-Hydroxyethyl) انتهایی است و وجود DEG در محصول نهایی پلی اتیلن ترفتالات سبب کاهش تبلور و در نتیجه کاهش استحکام و نقطه ذوب می‌گردد. به علاوه ناپایداری گروه استری آلیفاتیکی موجود در DEG می‌تواند دلیلی بر کاهش مقاومت پلی اتیلن ترفتالات در برابر اکسایش حرارتی و نور UV باشد. [3]

کاربردهای پلی اتیلن ترفتالات را می‌توان به صورت زیر تقسیم‌بندی کرد.

تولید بطری

از پلی اتیلن ترفتالات، توسط روش قالب‌گیری بادی (Blow Molding) جهت تهیه بطری مایعات خوراکی از قبیل نوشابه، روغن، سس، عسل، شربت، ماست و غیره استفاده می‌شود. این بطریها در مقایسه با انواع شیشه از دو مزیت برخوردارند. ضمن اینکه جلا و شفافیت ظاهری آنها شبیه به هم است. اولاً شکن هستند، که این مزیت هم از نظر ضایعات تولید، حمل و نقل و هم از لحاظ ایمنی مصرف کننده حائز اهمیت است. ثانیاً سبک‌ترند و این خود کاهش هزینه حمل و نقل را به همراه دارد. در بیشتر این بطریها برای جبران ضعف از یک پایه پلی اتیلن با جرم مخصوص زیاد (HDPE) در قسمت تحتانی استفاده می‌شود.

تولید فیلم

فیلمهای متنوعی از پلی اتیلن ترفتالات تهیه می‌شود که عبارت‌اند از:

فیلمهای عکاسی، فیلمبرداری و رادیولوژی

پلی استر (پلی اتیلن ترفتالات) علی‌رغم قیمت نسبتاً بالا تر به دلیل قدرت مکانیکی، پایداری ابعادی، حساسیت کم ابعاد نسبت به تغییرات دما در دامنه وسیعی از دما و نیز حساسیت کم آن نسبت به تغییرات رطوبت جایگزین استات سلولز در زمینه تهیه فیلم عکاسی و فیلمبرداری شده است.

در زمینه تهیه فیلمهای رادیولوژی نیز پلی اتیلن ترفتالات جایگزین استات سلولز شده است، زیرا در روشهای ظهور خودکار این فیلمها، پایداری ابعادی در برابر حرارت و رطوبت و همچنین استحکام مورد نیاز است.

فیلمهای با ضخامت ۵۰ الی ۱۸۰ میکرون برای مصارفی چون فتوگرافیک، میکروگرافیک، هنرهای گرافیک کاربرد دارند.

مصرف در تهیه انواع منسوجات جهت الیسه، وسایل خانگی، کفپوش و در صنایع لاستیک‌سازی (به عنوان تقویت کننده)، پزشکی و بهداشتی محسوب می‌گردد. الیاف تهیه شده از پلی اتیلن ترفتالات مقاومت خوبی در برابر سایش، آفتاب، اسیدها، بازها، سفید کننده‌ها و حلالهای معمولی دارند. [4,5]

نوار و صفحات مغناطیسی

فیلم پلی اتیلن ترفتالات به عنوان پایه برای تهیه همه نوع نوارهای مغناطیسی در زمینه‌های کامپیوتر، صوتی، تصویری و غیره مورد مصرف قرار می‌گیرد.

در زمینه کامپیوتر شامل نوار، کارت مغناطیسی، کارت‌تریج و دیسک می‌شود. در زمینه صوتی در برگیرنده کاست، کارت‌تریج، ریل (reel-to-reel) و نوار مادر است. همچنین در تهیه انواع نوارهای تصویری (video) از پلی اتیلن ترفتالات به عنوان فیلم پایه استفاده می‌شود. و فیلمهای با ضخامت ۶ الی ۳۶ میکرون در تهیه نوارهای مغناطیسی به کار می‌روند.

بازار جهانی فیلم پلی اتیلن ترفتالات
فیلم پلی اتیلن ترفتالات بازار گسترده‌ای دارد که در این بخش طی جدولهای ۲ و ۳ به تولید کنندگان بزرگ این فیلمها و میزان تولید و مصرف آن در مناطق صنعتی در سال ۱۹۸۳ اشاره شده است [5,6].
در جدول ۲ شکل و مصرف فیلم پلی اتیلن ترفتالات در مناطق صنعتی در سال ۱۹۸۳ آمده است.

مصارف بسته‌بندی

فیلمهای بسته‌بندی پلی اتیلن ترفتالات به دلیل چقرمگی (toughness)، شفافیت، استحکام و مقاومت در برابر پارگی، سایش، عبور بخار آب و بخارات آلی مواد شیمیایی و همچنین حفظ پایداری ابعادی تا 200°C و استحکام در برابر ضربه تا -70°C ، جایگزین پلی پروپیلن و سلوفان و آلومینیم می‌شوند. این فیلمها توسط اداره مواد غذایی و دارویی ایالت متحده (U.S. Food and Drug Administration) برای بسته‌بندی مواد غذایی در تمام دماها مورد قبول واقع شده است و در بسته‌بندی گوشت، پنیر و... و بسته‌بندیهایی که از فریزر تا جوشاندن مواد غذایی کاربرد دارند، مثل سبزیجات یخ زده که با بسته‌بندی می‌جوشند، مصرف می‌شود.

جدول ۲ - تولید کنندگان بزرگ فیلم پلی اتیلن ترفتالات

ظرفیت (هزار تن)		تولید کننده
۱۹۸۶	۱۹۸۳	
۱۰۹	۱۰۷	دوپان (Dupont)
۶۰	۳۹	هوکست (Hokst)
۱۰۷	۷۷	ای - سی - سی (ICI)
۵۸	۲۲	تیلور (Taylor)
۵۲	۲۶	تودی (Tody)

کاربردهای متفرقه

سایر کاربردهای فیلم پلی اتیلن ترفتالات عبارت‌اند از:
- در زمینه‌های الکتریکی مانند تهیه خازنها و روکش کابلها که فیلمهای با ضخامت ۱/۵ الی ۲/۵ میکرون در تهیه خازنها و فیلمهای با ضخامت بیشتر از ۳۵۵ میکرون برای وسایل الکتریکی چون عایقهای مولد و موتور به کار می‌روند.
- به صورت پوشیده شده با یک لایه فلز (metallized film) به روش رسوب دادن در حلاله که در نتیجه از عبور رطوبت و بخار و نور ماورای بنفش جلوگیری می‌شود، در تهیه پاکتها، عایقهای حرارتی، نوری و غیره به کار می‌رود.

جدول ۳ - میزان تولید و مصرف فیلم پلی اتیلن ترفتالات در مناطق صنعتی در سال ۱۹۸۳

مطابق	میزان تولید فیلم PET	میزان مصرف فیلم PET
ایالات متحده	۲۱۸	۲۱۵
اروپای غربی	۱۰۲	۹۲
ژاپن	۱۱۰	۹۳
جمع	۴۳۰	۴۰۲

- به صورت نوار جهت نوار ماشینهای تحریر، نوار چسب و غیره.

- به صورت برچسب روی پاکتهای نامه و مصارف متنوع دیگر.

خواص حرارتی و مکانیکی پلی اتیلن ترفتالات
نقطه ذوب پلی اتیلن ترفتالات خالص و کاملاً آنیله شده 271°C است. اما پلی اتیلن ترفتالاتهای تجارتهی بین ۲۵۵ تا ۲۶۵ درجه سانتیگراد ذوب می‌شوند و این به دلیل وجود ناخالصی در زنجیر اصلی پلیمر است. ناخالصی اصلی موجود در پلی اتیلن ترفتالات تجارتهی، دی اتیلن گلیکول است که این ماده محصول فرعی عمل پلیمر شدن است طی آزمایشهای مکرر مشخص شده است که نقطه ذوب پلی اتیلن ترفتالات طبق معادله زیر

تولید الیاف

الیاف پلی اتیلن ترفتالات جزو مهمترین الیاف مصنوعی مورد

ژاپن		اروپای غربی		ایالات متحده		نوع مصرف
%	هزارتن	%	هزارتن	%	هزارتن	
۱۹	۱۸	۳۳	۳۲	۳۶	۷۷	عکاسی، فیلمبرداری و رادیوگرافی
۳۱	۲۹	۱۵	۱۴	۱۹	۴۱	مغناطیسی
۱۲	۱۳	۱۱	۱۰	۹	۲۰	بسته بندی
-	-	۷	۷	۲	۹	فیلم پلاپه فلزی
۱۳	۱۲	۱۰	۹	۵	۱۱	الکتریکی
-	-	-	-	۵	۱۱	نوار و پرچسب
۲۳	۲۱	۲۳		۲۱	۲۶	سایر
۱۰۰	۹۳	۱۰۰	۹۲	۱۰۰	۲۱۵	جمع

در 23°C $a = 4/56$ $b = 5/94$ $c = 10/75$
 $\alpha = 98/5^{\circ}$ $\beta = 118^{\circ}$ $= 112^{\circ}$

بر اساس این ابعاد جرم مخصوص پلی اتیلن ترفتالات کاملاً بلوری $1/255$ گرم بر سانتیمتر مکعب محاسبه شده است. در حالی که جرم مخصوص پلی اتیلن ترفتالات کاملاً بی شکل $1/335$ گرم بر سانتیمتر مکعب می باشد. جدول ۶ جرم مخصوص پلی اتیلن ترفتالات را بر اساس میزان تبلور و نظم موجود در پلیمر نشان می دهد [7].

جدول ۶ - جرم مخصوص پلی اتیلن ترفتالات بر اساس میزان تبلور

درصد تبلور تخمین زده شده به روش IR*	جرم مخصوص نمونه (سانتیمتر مکعب / گرم)	شکل PET	درصد تبلور تخمین زده شده به روش IR*	
			جرم مخصوص	IR*
۰	$1/335$	بی شکل، جهت گیری نشده	۰	۲
۲۲	$1/385$	جزئی بلوری و جهت گیری نشده	۲۸	۲۲
۲۶	$1/390$	بلوری و جهت گیری شده	۶۵	۲۶
۳۵	$1/389$		۷۶	۳۵
۳۸	$1/381$		۸۰	۳۸
-	$1/255$	بلوری (محاسبه شده)	-	-

برای ذوب پلی اتیلن ترفتالات گرم / ذوب 166 (کالری $39/7$) گرم مورد نیاز است [3]. همان طور که پیش از این اشاره شد، فیلمهای پلی اتیلن ترفتالات توسط استحکام کششی بالا و پایداری ابعادی عالی، جذب رطوبت کم و حفظ خواص فیزیکی در یک دامنه وسیعی از دما (۷۰- تا 150°C درجه سانتیگراد) و داشتن خواص الکتریکی خوب مشخص می شود [5]. جدول ۷ خصوصیات پلی اتیلن ترفتالات را به طور کلی نشان می دهد. * اختلاف *infra red* به معنای زیر قرمز است. [7]


با میزان DEG موجود در پلیمر، ارتباط دارد [3].

$mp^* (^{\circ}\text{C}) = 271 - 5/5 \times (\text{DEG درصد وزنی})$

یا

$mp (^{\circ}\text{C}) = 271 - 3 \times (\text{DEG درصد وزنی})$

منحنیهای شکل ۱ نیز این مطلب را نشان می دهند [7].



شکل ۱ - درصد وزنی و مولی دی اتیلن گلیکول نسبت به نقطه ذوب

پلی اتیلن ترفتالات از جمله پلیمرهایی است که با افزایش درصد تبلور، دمای انتقال شیشه ای (T_g) آن افزایش می یابد. به طوری که T_g نوع بی شکل آن 67°C ، نوع بلوری 81°C و جهت گیری شده آن 125°C است. این متغیر بودن T_g بین 67 تا 125°C امکانات زیادی را برای تولیدکنندگان فراهم می سازد [7].

درصد تبلور یکی از پارامترهای مؤثر بر روی جرم مخصوص پلیمر است. طبق آزمایشهای اشعه ایکس انجام شده، ابعاد سلول واحد بلوری پلی اتیلن ترفتالات به صورت زیر تعیین شده اند.

* *m.p.* مخفف *melting point* به معنای نقطه ذوب است.

۲۰۰۰۰ - ۱۵۰۰۰	استحکام کششی (فیلم) (psi)
۱۵۰۰	درصد المذازش طول تا پارگی (فیلم)
۱۲۰۰۰ - ۷۲۰۰۰	تشن در نقطه تسلیم (فیلم) (psi)
۶	استحکام در برابر ضربه (فیلم) (Kg/cm ²)
	استحکام در برابر پارگی (فیلم) (g/m ²)
	زویه
$1.0 \times 10^{-3} (15 \text{ g/m}^2)$	انتشار
	ضریب انبساط حجمی (deg ⁻¹)
$1/2 \times 10^{-2}$	۳۰ - ۶۰°C
$3/7 \times 10^{-2}$	۹۰ - ۱۹۰°C
$T/Cp = A + BT$	حرارت ویژه [cal/g (deg c) ⁻¹]
$A = 0.1777$	برای پلیمر مذاب (معمای ۲۷۰ تا ۲۹۰°C)
$B = 0.005 \times 10^{-2}$	
1.777×10^{-2}	هدایت حرارتی [cal/cm ² sec ⁻¹ deg ⁻¹]
	ضریب زلزله (در نقطه تسلیم)
۱۸%	ظهور در آب ۲۵°C به مدت یک ساعت
	قابلیت عبوردهی گاز (فیلم)
۱۱۰	بخار آب (g/100 sq m/hr)
۰.۸۰	اکسیژن (g/100 sq m/hr)
	قدرت هی الکتریک (فیلم) (V/cm ²)
۷۰۰۰	۶۰ سیکل ۲۵°C
۵۰۰۰	۶۰ سیکل ۱۵۰°C
	تابت هی الکتریک (فیلم)
۲۲۵	۶۰ سیکل ۲۵°C
۲۷	۶۰ سیکل ۱۵۰°C
۲۸	یک کیلو سیکل ۲۵°C
۲۱۰	یک مگا سیکل ۲۵°C

در جدول ۸ مشخصات طیف IR پلی اتیلن ترفتالات ارائه شده است [7].

۳۰۰۰	گروه کربونیل در ارتعاش کششی
۲۹۵۰	ارتعاش کربن-هیدروژن
۲۹۰۰	گروه کربونیل در ارتعاش کششی
۱۷۱۰	ارتعاش کربن-اکسیژن
۱۶۰۰	ارتعاش کربن-اکسیژن
۱۴۷۰	ارتعاش کربن-اکسیژن
۱۴۵۰	ارتعاش کربن-اکسیژن
۱۳۷۰	ارتعاش کربن-اکسیژن
۱۳۵۰	ارتعاش کربن-اکسیژن
۱۲۷۰	ارتعاش کربن-اکسیژن
۱۱۷۰	ارتعاش کربن-اکسیژن
۱۰۱۹	ارتعاش کربن-اکسیژن
۷۷۲	ارتعاش کربن-اکسیژن
۱۳۷۰ - ۱۳۲۰	ارتعاش کربن-اکسیژن
۱۳۷۰	ارتعاش کربن-اکسیژن
۱۳۲۰	ارتعاش کربن-اکسیژن
۱۲۶۹ - ۱۲۶۶	ارتعاش کربن-اکسیژن
۱۲۲۷	ارتعاش کربن-اکسیژن
۱۱۲۹	ارتعاش کربن-اکسیژن
۱۰۹۹	ارتعاش کربن-اکسیژن
۱۰۳۷	ارتعاش کربن-اکسیژن
۹۷۲	ارتعاش کربن-اکسیژن
۸۱۷	ارتعاش کربن-اکسیژن
۸۲۹	ارتعاش کربن-اکسیژن
۱۰۱۹	ارتعاش کربن-اکسیژن
۷۷۲	ارتعاش کربن-اکسیژن
۸۲۹	ارتعاش کربن-اکسیژن

می‌شود. جدول ۹ تعدادی از حلالها و غیر حلالهای پلی اتیلن ترفتالات را نشان می‌دهد [7].

تعیین وزن مولکولی

مقدار پارامترهای a, k در رابطه مسارک - هونسیک (Mark-Houwink)، که بیانگر ارتباط بین وسکوزیته ذاتی و وزن مولکولی (متوسط

انحلال پذیری پلی اتیلن ترفتالات

پارامتر انحلال پذیری پلی اتیلن ترفتالات در حدود $2.18 \text{ mPa}^{1/2}$ است. اما به دلیل تبلور بالایی که دارد فقط آزاد کنندگی پروتون، که قابلیت برهم کشش با گروههای استر را دارند، در انحلال پذیری آن مؤثرند. اغلب برای اندازه گیری وزنهای مولکولی پلیمرهای تجاری، که معمولاً در حدود ۲۰،۰۰۰ است، از مخلوط فنول و تتراکلرواتان استفاده

هیدروکربن	فنول
هیدروکربنهای کلرینه	فنول/تتراکلرواتان (۱:۱ حجمی)
الکلیلی آلیفاتیک	فنول/۲ و ۶ تری کلروفنول (۷:۳۰ حجمی)
کتنها	کلروفنول
استرهای کریکسیلیک	نیتروبزن
استرها	آلفاتیکیهای هالوژن دار
	اسیدهای کریکسیلیک
	تری فلورو استیک اسید
	ارتو - نیتریت آلدهید

عددی) است. در دو گروه نمونه های پلی اتیلن ترفتالات جزء به جزء نشده، و جزء به جزء شده آمده است.

رابطه مارک - هوینک $[\eta] = KM_n^a$
جدول ۱۰، حلالها و غیر حلالهای مورد استفاده در روشهای مختلف جدا سازی پلی اتیلن ترفتالات را نشان می دهد [7].

جدول ۱۰ - حلالها و غیر حلالهای مورد استفاده در روشهای مختلف جدا سازی پلی اتیلن ترفتالات


حلال	فنول، تتراکلرواتان، لیگروین	رسوب گیری جزء به جزء
۶۰°C	فنول، سیکلو هگزان	
۵۰°C	مناکزول، لیگروین (۱۰۰°C)	
دمای پائین	b.p. ص. متیل فرمامید =	
استخراج فیلم ۹۵°C	فنول، تتراکلرواتان (۲:۳)	حل کردن
	تونان	جزء به جزء
	مناکزول / اتر نفتی	توزیع بین دو مایع
		امتزاج نابذیر

* b.p. مخفف boiling point به معنای نقطه جوش است.

الف: نمونه های پلی اتیلن جزء به جزء نشده: جدول ۱۱ مقدار K, a را برای حلالهای مختلف و دماهای مختلف نشان می دهد و شکل ۲ بیانگر تغییرات ویسکوزیته ذاتی بر حسب وزن مولکولی متوسط عددی (M_n) است.

علوم و فناوری سال دوم، شماره چهارم

عدد	وزن مولکولی متوسط عددی	دما (°C)	حلال
۱	۲۰۰	۲۰	فنول/تتراکلرواتان
۲	۲۵۰	۲۵	فنول/تتراکلرواتان
۳	۲۰۰	۲۰	فنول/تتراکلرواتان
۴	-	-	ارتو کلرو فنول
۵	۵۰	۵۰	فنول
۶	۲۹۱۸	۲۹۱۸	فنول/تری کلرو فنول
			متوسط



شکل ۲ - تغییرات ویسکوزیته ذاتی بر حسب وزن مولکولی متوسط عددی (M_n)

ب: نمونه های پلی اتیلن جزء به جزء شده: جدول ۱۲ مقدار K را برای این نمونه ها در حلالها و دماهای مختلف نشان می دهد و شکل ۲ نیز بیانگر تغییرات ویسکوزیته ذاتی بر حسب وزن مولکولی متوسط عددی (M_n) است.

ویسکوزیته ذاتی پلی اتیلن ترفتالات محصولات تجاری از $\frac{dl}{g}$ ۰/۲۵ برای فیلم و الیاف تا $\frac{dl}{g}$ ۰/۹ برای بطریهای نوشابه است که این گستره معادل وزن مولکولی (متوسط عددی) از ۱۵۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰ است. در سرعتهای برشی پایین تا 10^5 پاسکال (۱۵psi) مذاب پلی اتیلن ترفتالات به صورت مایع نیوتنی عمل می کند. ویسکوزیته مذاب (M_n) آن در $280^\circ C$ توسط رابطه زیر با متوسط عددی وزن مولکولی ارتباط پیدا می کند.
 $M_w = 1.77 \times 10^{-11} M_n^{2.15} \text{ mPa.s}$

۱/۲ - ۲/۵	۵	۰.۸۲	۶۵۶	۲۵	پارتنر کلو فنول	EG
۱/۸ - ۲/۸	۲۲	۰.۸۲	۲۰	۲۵	پارتنر کلو فنول	EG
۰.۸ - ۲/۰	۷	۰.۸۲	۱۷	۲۵	ارتو کلو فنول	EG
۰.۰۴ - ۱/۲	۵	۰.۸۵	۰.۸۷	۲۵	مقا - کوزول	EG
۰.۰۴ - ۰.۸	۶	۰.۸۷	۱۳/۸	۵۰	تتراکلرواتان	EG
۰.۰۴ - ۰.۸	۶	۰.۸۵	۲۱۰	۲۰	فنول / تتراکلرواتان ۴۰/۶۰	EG
۰.۰۴ - ۰.۸	۲۸	۰.۸۵	۷۵/۵	۲۰	فنول / تتراکلرواتان ۵۰/۵۰	EG
۰.۵ - ۲	۹	۰.۸۲	۲۱	۲۵	فنول / تتراکلرواتان ۵۰/۵۰	EG
۰.۵ - ۲	۹	۰.۸	۹۲	۲۵	فنول / تتراکلرواتان ۶۰/۴۰	EG
۰.۵ - ۲	۹	۰.۸۸	۲۶/۸	۲۵	فنول / تتراکلرواتان	LS
۰.۸ - ۰.۲	۲	۰.۸۷۵	۲۸/۰	۲۸/۸	فنول / تری کلو فنول	EG

* OS مخفف Osmotic Pressure به معنای فشار اسمزی است.

** EG مخفف End group titration به معنای تیتراژ کردن گروههای انتهایی.


*** LS مخفف Light scattering به معنای پراکندگی نور.

OS, EG روشهایی برای اندازه گیری وزن مولکولی بر حسب متوسط عددی است و LS روشی برای تعیین وزن مولکول بر حسب متوسط وزنی است.

REFERENCES

- [1] Kirk, R. E., Othmer, D. F., Encyclopedia of Chemical Technology, Vol 17, 3rd Ed. J. Wiley & Sons, 1982.
 - [2] Modern plastic encyclopedia 71-72
 - [3] Encyclopedia of chemical technology vol 18 Kirk, R. E., Othmer, D. F., John Wiley & Sons, 1982
 - [4] Encyclopedia of chemical Tech. 86-87
 - [5] Stanford research institute (SRI) Vol 159
 - [6] Chemical economic hand book (stanford research institute)
 - [7] Handbook of polymer (J. BRANDRUP / 'E.H. Immergut) John Wiley, 1975, 2nd ed.
 - [8] Plastic material (BRYDSON) J. A. BRYDSON, 3nd ed.
 - [9] Stanford research institute (SRI) vol 18
- ادامه دارد...

۰/۵۹	۱۷/۸۶	-	فنیل / تتراکلرواتان	۱
۰/۸۹	۱/۲۷	۲۰	تتراکلرواتان	۲
۰/۶۸	۵/۶	۲۰	فنول / تتراکلرواتان	۳
۰/۸۵	۰/۸۲	۲۰	فنول / تتراکلرواتان	۴
۰/۷۶	۲/۸		متوسط	



شکل ۳ - تغییرات ویسکوزیته ذاتی بر حسب وزن مولکولی متوسط عددی (M_w)

در سرعتهای برشی بالا، بیشتر از ۱۰^۵ پاسکال (۱۵psi)، پلی اتیلن ترفتالات تنش کمی از خود نشان می دهد به طوری که ویسکوزیته مذاب (M_e) آن در ۲۸۰°C توسط معادله زیر بیان می گردد [3].

$$M_e = \gamma / \alpha \times 10^{-5} M_w^{-2/27} \gamma^{-1/18} \text{ mpa.s}$$

(γ = سرعت برشی بر حسب $\frac{1}{\text{ثانیه}}$)

جدول ۱۳ مقدار پارامترهای موجود در رابطه بین ویسکوزیته و وزن مولکولی، $KM^a = \eta$ را بر اساس روش اندازه گیری مورد استفاده، نشان می دهد [7].